

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W028656-B01

第 1 页 共 9 页



检 测 报 告

样品名称	学生服 (冬装/小学)		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	QIAO AN
委托单位	名称	上海乔安服饰有限公司		
	地址	上海市奉贤区南桥镇杨海路328号二楼东	电话	/
相关单位名称	/		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	26-BF4		委托样品数量	2份 (4件) +4件
样品状态/描述	无异常/ 1#2#藏青色梭织		委托样品送到日期	2026-08-12
检测依据/判定依据	GB 18401-2010 GB/T 31888-2015 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB 31701-2015			
检测日期	2026-08-12 至		2026-08-15	
检测结论	所检项目符合标准GB/T 31888-2015要求。详见检测结果汇总表 (盖章) 签发日期 2026-08-15			

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准

编制



上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W028656-1#成衣（玫红）

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	水洗尺寸变化率	长度	%	-2.5~+1.5	-0.7	符合
		宽度	%	-2.5~+1.5	-1.1	符合
2	水洗后扭曲率	上衣	%	≤5	0	符合
3	洗后外观质量		/	符合标准规定	经水洗后，外观无明显变化。变色4级	符合
4	断针类残留物		/	不允许	未检出	符合

样品编号:26W028656-1#成衣（蓝）

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	水洗尺寸变化率	长度	%	-2.5~+1.5	-1.8	符合
		宽度	%	-2.5~+1.5	-1.4	符合
2	水洗后扭曲率	上衣	%	≤5	0	符合
3	洗后外观质量		/	符合标准规定	经水洗后，外观无明显变化。变色4级	符合
4	断针类残留物		/	不允许	未检出	符合

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W028656-2#成衣

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	接缝强力 (面料)	N	≥140	后袖窿缝：420	符合
2	接缝强力 (里料)	N	≥80	后袖窿缝：250	符合
3	接缝处纱线滑移 (面料)	mm	≤6	面料袖缝：2	符合
4	接缝处纱线滑移 (里料)	mm	≤6	里料袖缝：6	符合
5	婴幼儿及儿童服装的绳带要求	/	符合标准规定	符合标准规定	符合
6	锐利尖端与锐利边缘	/	不应存在	不存在	符合
7	异味	/	无	无	符合

样品编号:26W028656-2#面料-藏青梭织

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	纤维含量		%	/	锦纶 100	/
2	断裂强力	经向	N	≥200	980	符合
		纬向	N	≥200	730	符合
3	起毛起球		级	≥3-4	4-5	符合
4	pH值		/	4.0~8.5	6.1	符合
5	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
6	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第8页)	符合
7	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[锦纶]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
8	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[锦纶]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
9	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[锦纶]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W028656-2#面料-藏青梭织

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
10	耐摩擦色牢度	干摩[经向]	级	≥3-4	4-5	符合
		干摩[纬向]	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩[经向]	级	≥3	4-5	符合
		湿摩[纬向]	级	≥3	4-5	符合
11	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[锦纶]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
12	耐光色牢度		级	≥4	4	符合

样品编号:26W028656-2#大身里料-玫红网布

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	纤维含量		%	/	聚酯纤维 100	/
2	pH值		/	4.0~8.5	6.1	符合
3	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
4	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第8页)	符合
5	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
6	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
7	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
8	耐摩擦色牢度	干摩[直向]	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩[直向]	级	≥3	4-5	符合

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W028656-2#大身里料-玫红网布

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
9	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合

样品编号:26W028656-2#袖里料-藏青梭织

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	纤维含量		%	/	聚酯纤维 100	/
2	pH值		/	4.0~8.5	6.3	符合
3	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
4	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第8页)	符合
5	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
6	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
7	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
8	耐摩擦色牢度	干摩[经向]	级	≥3-4	4-5	符合
		干摩[纬向]	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩[经向]	级	≥3	4-5	符合
		湿摩[纬向]	级	≥3	4-5	符合
9	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W028656-2#配料-玫红色梭织

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	pH值		/	4.0~8.5	5.6	符合
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
3	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第8页)	符合
4	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[锦纶]	级	≥3-4	3-4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
5	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[锦纶]	级	≥3-4	3-4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
6	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[锦纶]	级	≥3-4	3-4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
7	耐摩擦色牢度	干摩[经向]	级	≥3-4	4-5	符合
		干摩[纬向]	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩[经向]	级	≥3	4-5	符合
		湿摩[纬向]	级	≥3	4-5	符合

样品编号:26W028656-2#大身里料-蓝色网布

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	纤维含量		%	/	聚酯纤维 100	/
2	pH值		/	4.0~8.5	6.1	符合
3	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
4	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第8页)	符合
5	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
6	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
7	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
8	耐摩擦色牢度	干摩[直向]	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩[直向]	级	≥3	4-5	符合
9	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合

备注： 1. pH值萃取介质为氯化钾溶液。
2. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。
3. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。
4. 水洗后扭曲率：样品为非直摆上衣
5. 1#项目数据引自报告26W028656, 2#项目数据引自报告26W019649
6. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。

以下空白。

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

第 8 页 共 9 页

按照GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》测定24种致癌芳香胺

检测结果如下:

序号	芳香胺名称	化学文摘 编号 CAS-NO	结果 (mg/kg)	序号	芳香胺名称	化学文摘 编号 CAS-NO	结果 (mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出	13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出	14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
3	4-氯-邻甲苯胺	95-69-2	未检出	15	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出	16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出	17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出	18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出	19	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
8	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出	20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出	21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
10	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出	22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
11	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出	23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
12	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出	24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	